

GERO^{therm}® VARIO-RT die konische, druckverlustoptimierte und für höhere Temperaturbeanspruchte Erdwärmesonde aus PE100-RT-RC de32mm bis PN16

Werkseitig komplett vorgefertigte Doppel-U-Erdwärmesonden mit GERO^{therm}® Rohr aus PE100-RT-RC* rissbeständiges Material für höhere Temperaturen, schwarz, **konisch verlaufendes Innenrohr zur Druckverlustverringerung** mit Wandstärkenverlauf von 2.5 bis zu 3.0 mm, Druckstufe tiefenabhängig **PN13.4 – PN16**. Nachweis der Eignung für die sandbettfreie Verlegung (geforderte Mindeststandzeit FNCT von > 8.760h für jede Rohstoffcharge, Prüfbedingungen: 80°C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100). Speziell entwickelter, formgespritzter Sondenfuss **PN25** für den Bereich Geothermie. Strömungsumlenkung im Sondenfuss ohne Querschnittsverengung; Durchflusswiderstand <10 mbar bei 1 m/s. Sand/Kies Auffangbehälter im Sondenfuss integriert. Im Auffangbehälter sind zwei Stege integriert welche ein Feststecken des Messschwimmkörpers reduzieren. Dies erlaubt eine problemlose Anwendung von Messkörpern. Fertigung der Schweissnaht nach DVS. Konform den Vorgaben und Anforderungen des Gütesiegels für Erdwärmesonden-Bohrfirmen (D-A-CH). Erdwärmesondenrohr abriebfest beschriftet als Erdwärmesondenrohr mit vorwärts- und rückwärtslaufender Meter-Zählung inkl.

Produktionsdatum/Charge/Flussrichtungsanzeige für Vor- + Rücklauf.

Werkgeprüft mit Einzel-Prüfzeugnis.

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

♻ Recycling: Das Sondenmaterial ist sortenrein und vollständig rezyklierbar.

* Erdwärmesonden hergestellt aus dem Werkstoff PE100-RT-RC ist eine geschützte Technologie. Patent Nr. CH 717 800 A2

Diese innovative konische Erdwärmesonde ist patentiert.

Patent-Nr.: EP 2 706 308

Sondenrohrdimension: d 32 x 2.5...3.0 mm

Sondenlänge: m

Art.-Nr.:

Anzahl St.

GEROthem® VARIO-RT die konische, druckverlustoptimierte und für höhere Temperaturbeanspruchte Erdwärmesonde aus PE100-RT-RC de40mm bis PN16

Werkseitig komplett vorgefertigte Doppel-U-Erdwärmesonden mit GEROthem® Rohr aus PE100-RT-RC* rissbeständiges Material für höhere Temperaturen, schwarz, konisch verlaufendes Innenrohr zur Druckverlustverringern mit Wandstärkenverlauf von 3.1 bis zu 3.7mm, Druckstufe tiefenabhängig **PN13.4 – PN16**. Nachweis der Eignung für die sandbettfreie Verlegung (geforderte Mindeststandzeit FNCT von > 8.760h für jede Rohstoffcharge, Prüfbedingungen: 80°C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100). Speziell entwickelter, formgespritzter Sondenfuss **PN25** für den Bereich Geothermie. Strömungsumlenkung im Sondenfuss ohne Querschnittsverengung; Durchflusswiderstand <10 mbar bei 1 m/s. Sand/Kies Auffangbehälter im Sondenfuss integriert. Im Auffangbehälter sind zwei Stege integriert welche ein Feststecken des Messschwimmkörpers reduzieren. Dies erlaubt eine problemlose Anwendung von Messkörpern. Fertigung der Schweissnaht nach DVS. Konform den Vorgaben und Anforderungen des Gütesiegels für Erdwärmesonden-Bohrfirmen (D-A-CH). Erdwärmesondenrohr abriebfest beschriftet als Erdwärmesondenrohr mit vorwärts- und rückwärtslaufender Meter-Zählung inkl.

Produktionsdatum/Charge/Flussrichtungsanzeige für Vor- + Rücklauf.

Werksgeprüft mit Einzel-Prüfzeugnis

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

♻ Recycling: Das Sondenmaterial ist sortenrein und vollständig rezyklierbar.

* Erdwärmesonden hergestellt aus dem Werkstoff PE100-RT-RC ist eine geschützte Technologie. Patent Nr. CH 717 800 A2

Diese innovative konische Erdwärmesonde ist patentiert.

Patent-Nr.: EP 2 706 308

Sondenrohrdimension: d 40 x 3.1...3.7 mm

Sondenlänge: m

Art.-Nr.:

Anzahl St.

GERO[®]therm[®] VARIO-RT die konische, druckverlustoptimierte und für höhere Temperaturbeanspruchte Erdwärmesonde aus PE100-RT-RC de40mm bis PN20

Werkseitig komplett vorgefertigte Doppel-U-Erdwärmesonden mit GERO[®]therm[®] Rohr aus PE100-RT-RC* rissbeständiges Material für höhere Temperaturen, schwarz, konisch verlaufendes Innenrohr zur Druckverlustverringern mit Wandstärkenverlauf von 3.7 bis zu 4.5 mm, Druckstufe tiefenabhängig **bis zu PN20 innendruckstabil** und Erhöhung des Beuldruckes beim Verpressvorgang. Nachweis der Eignung für die sandbettfreie Verlegung (geforderte Mindeststandzeit FNCT von > 8.760h für jede Rohstoffcharge, Prüfbedingungen: 80°C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100). Speziell entwickelter, formgespritzter Sondenfuss **PN25** für den Bereich Geothermie. Strömungsumlenkung im Sondenfuss ohne Querschnittsverengung; Durchflusswiderstand <10 mbar bei 1 m/s. Sand/Kies Auffangbehälter im Sondenfuss integriert. Im Auffangbehälter sind zwei Stege integriert welche ein Feststecken des Messschwimmkörpers reduzieren. Dies erlaubt eine problemlose Anwendung von Messkörpern. Fertigung der Schweissnaht nach DVS. Konform den Vorgaben und Anforderungen des Gütesiegels für Erdwärmesonden-Bohrfirmen (D-A-CH). Erdwärmesondenrohr abriebfest beschriftet als Erdwärmesondenrohr mit vorwärts- und rückwärtslaufender Meter-Zählung inkl. Produktionsdatum/Charge/ Flussrichtungsanzeige für Vor- + Rücklauf.

Werksgesprüft mit Einzel-Prüfzeugnis

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

♻️ Recycling: Das Sondenmaterial ist sortenrein und vollständig rezyklierbar.

* Erdwärmesonden hergestellt aus dem Werkstoff PE100-RT-RC ist eine geschützte Technologie. Patent Nr. CH 717 800 A2

Diese innovative konische Erdwärmesonde ist patentiert.

Patent-Nr.: EP 2 706 308

Sondenrohrdimension: d 40 x 3.7...4.5 mm

Sondenlänge: m

Art.-Nr.:

Anzahl St.