



Technisches Datenblatt

GEROthen®

Druckrohr PE100-RC
für Gas
Stangen und Rollen

GEROthen®, Druckrohr PE100-RC

Werkstoff	Polyethylen PE100-RC				
Rohraufbau	Einschichtiges Druckrohr mit gelben Längsstreifen				
Anwendung	Druckleitungen für Gasversorgung erdverlegt				
Gas				Stangen	Rollen
Dimensionen*	S8	SDR17	PN 5	dn 75 – 630 mm	dn 75 – 110 mm
	S5	SDR11	PN 5	dn 32 – 630 mm	dn 32 – 110 mm
Lieferformen	Stangen	5 m und 10 m, andere Längen auf Anfrage			
	Rollen	50 m und 100 m, andere Längen auf Anfrage			
	Rohrendschutz	beidseitig durch Kappen oder Stopfen			
Produktnormen	Gas SN EN 1555				
Signierung	{HakaGerodur} {GEROthen} {Dimension} {Materialtyp} {PE100-RC} {Rohrserie} {Nenndruck} ¹ {SVGW-Nr.} ² {DVGW-Nr.} ² {ÖVGW} ³ {Produktenorm/Anwendung} {Artikel-Nr.} {Auftrags-Nr./Schicht} {Maschinen-Nr.} {Datum} ¹ nicht bei Gasrohren/ ² nicht bei Industrierohren/ ³ nicht bei Industrierohren, Wasser nur DG1				
Verarbeitung	Nach den Richtlinien des SVGW (insbesondere W4 und G2) Nach den Richtlinien des VKR (insbesondere RL 02) Nach den Richtlinien des DVS (insbesondere 2207-1 und 2210-1) Nach weiteren nationalen Normen (z.B. SN EN 805, SIA-Normen), kommunalen Richtlinien und der Bau-AV (Bauarbeiten-Verordnung) sowie dem technischen Handbuch				
Zulassungen	SVGW (Schweiz)	DVGW (Deutschland)	ÖVGW, bis dn 63 mm (Österreich)		
Fremdüberwachung	SKZ (Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, Würzburg)				
Dichte	0.95 – 0.97 g/cm ³				
MFR	0.2 – 0.4 g/10 min (190°C/5 kg)				
MRS	10.0 N/mm ² (50 Jahre/20°C)				
E-Modul	≥ 900 N/mm ²				
Streckenspannung	≥ 23 N/mm ² (Abminderungsfaktor für zulässige Einzugskräfte 2.5)				
Streckendehnung	9 %				
Reissfestigkeit	35 N/mm ²				
Ringbiegespannung	≥ 8 N/mm ²				
Kriechmodul	Kurzzeit ≥1000 N/mm ²		Langzeit ≥150 N/mm ²		
Längenänderungskoeffizient	0.18 mm/mK				
Thermische Eigenschaften nach DIN 8074	Dauereinsatztemperatur Nenndruck:		20°C		
	Maximale Einsatztemperatur:		40°C (Abminderung bei Betriebsdruck und Lebensdauer)		
Wärmeleitfähigkeit λ	0.4 W/mK				
Brandklasse	Brandkennziffer nach VKF:		4.3		
	Brandkennziffer nach DIN 4102:		B2		
Beständigkeit	Angaben zur chemischen Beständigkeit entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch. Schwarze PE-Rohre sind ausreichend gegen UV-Strahlung geschützt. Eine mehrjährige Lagerung im Freien ist unbedenklich. Die Rohre sind auch für freiverlegte Leitungen geeignet.				

*andere Dimensionen und SDR-Klassen auf Anfrage ohne SVGW Zulassung

Alle Angaben ohne Gewähr