

TOLÉRANCES

HAKAthen pré-isolé MMP PE-RT II / AL / PE-RT II



Article	Dimensions	Aluminium	Ø Extérieur	Tolérance	Ø Intérieur	Tolérance	Épaisseur de paroi	Tolérance	Ovalité barres *)	Ovalité couronne *)
	Taille nominale	Épaisseur nominale	Essai sur tube		Essai sur tube		Essai sur tube		Essai sur tube	Essai sur tube
MMP pré-isolé	16.0 × 2.00	0.20	16.00	+ 0.30 / - 0	11.70	+ 0.30 / - 0	2.00	+ 0.30 / - 0	max. 1.00	max. 1.80
	20.0 × 2.00	0.25	20.00	+ 0.30 / - 0	15.70	+ 0.30 / - 0	2.00	+ 0.30 / - 0	max. 1.20	max. 2.00
	25.0 × 2.50	0.35	25.00	+ 0.30 / - 0	19.70	+ 0.30 / - 0	2.50	+ 0.30 / - 0	max. 1.20	max. 2.00
	26.0 × 3.00	0.35	26.00	+ 0.30 / - 0	19.70	+ 0.30 / - 0	3.00	+ 0.30 / - 0	max. 1.20	max. 2.00
	32.0 × 3.00	0.50	32.00	+ 0.30 / - 0	25.70	+ 0.30 / - 0	3.00	+ 0.30 / - 0	max. 1.30	max. 2.00

*) Valeurs indicatives

Toutes les mesures et les tolérances ont été effectuées conformément aux directives de la société HakaGerodur / Gerodur